

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -
D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

**AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft
des Neckar-Odenwald-Kreises mbH
Sansenhecken 1
74722 Buchen**

Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht Nr. AR-22-FR-052590-01 vom 15.12.2022 aufgrund von Änderung der Messergebnisse.

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 12244980

Prüfberichtsnummer: AR-22-FR-052590-02

Auftragsbezeichnung: ba-de-54-1-3

Anzahl Proben: 1

Probenart: Pflanzkohle

Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 18.11.2022

Prüfzeitraum: 18.11.2022 - 17.01.2023

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Anhänge:

XML_Export_AR-22-FR-052590-02.xml

Annett Rietschel

Teamleitung Prüfleitung Umweltanalytik

Tel. +49 37312076532

Digital signiert, 17.01.2023

Annett Rietschel

Prüfleitung



Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Ge-brauchs-material	EBC-Rohstoff	Probennummer		anl	wf	
										BG	Einheit			122166829
Eigenschaften der Pflanzenkohle														
Schüttdichte < 3 mm	FR		in Anlehnung an VDLUFA-Methode A 13.2.1								kg/m ³	-	-	194
Wasserhaltekapazität (WHC) < 2 mm	FR		DIN EN ISO 14238, A: 2014-03								%	-	-	237,5
Gesamtwassergehalt	FR	F5	DIN 51718: 2002-06							0,1	Ma.-%	-	12,1	-
Aschegehalt (550°C)	FR	F5	DIN 51719: 1997-07							0,1	Ma.-%	-	7,1	8,1
Kohlenstoff gesamt	FR	F5	DIN 51732: 2014-07							0,2	Ma.-%	-	76,1	86,6
Kohlenstoff, organisch	FR		Berechnung								Ma.-%	-	75,6	86,0
Wasserstoff	FR	F5	DIN 51732: 2014-07							0,1	Ma.-%	-	1,4	1,6
Stickstoff, gesamt	FR	F5	DIN 51732: 2014-07							0,05	Ma.-%	-	0,59	0,67
Schwefel (S)	FR	F5	DIN 51724-3: 2012-07							0,03	Ma.-%	-	< 0,03	< 0,03
Sauerstoff	FR	F5	DIN 51733: 2016-04								Ma.-%	-	4,4	5,0
TIC	FR	F5	DIN 51726: 2004-06							0,1	Ma.-%	-	0,5	0,6
Carbonate-CO2	FR	F5	DIN 51726: 2004-06							0,4	Ma.-%	-	2,0	2,3
H/C Verhältnis (molar)	FR		Berechnung									-	0,22	0,22
H/Corg Verhältnis (molar)	FR		Berechnung	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7			-	0,22	0,22
O/C Verhältnis (molar)	FR		Berechnung									-	0,043	0,043
pH in CaCl2	FR		DIN ISO 10390: 2005-12									-	8,9	-
Salzgehalt	FR		BGK III. C2: 2006-09							0,005	g/kg	-	2,96	-
Salzgehalt	FR		BGK III. C2: 2006-09							0,005	g/l	-	0,574	-
Leitfähigkeit bei 1,2 t Druck	FR		SAA-H-Lf-Pflanzenkohle.040							0,01	mS/cm	-	-	2,2
Leitfähigkeit bei 2 t Druck	FR		SAA-H-Lf-Pflanzenkohle.040							0,01	mS/cm	-	-	3,0
Leitfähigkeit bei 3 t Druck	FR		SAA-H-Lf-Pflanzenkohle.040							0,01	mS/cm	-	-	3,9
Leitfähigkeit bei 4 t Druck	FR		SAA-H-Lf-Pflanzenkohle.040							0,01	mS/cm	-	-	4,6
Leitfähigkeit bei 5 t Druck	FR		SAA-H-Lf-Pflanzenkohle.040							0,01	mS/cm	-	-	5,0

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Gebräuchsmaterial	EBC-Rohstoff	Probennummer		122166829		
										BG	Einheit		anl	wf
Rohprotein	FR	F5	VDLUFA Methodenbuch Band III: 2014-09								Ma.-% TS	nicht bestimmbar *	-	-
Rohfett	FR	F5	VDLUFA Methodenbuch Band III: 2014-09								Ma.-% TS	nicht bestimmbar *	-	-
Rohfaser	FR	F5	VDLUFA Methodenbuch Band III: 2014-09								Ma.-% TS	nicht bestimmbar *	-	-
Rohasche	FR	F5	DIN 51719: 1997-07							0,1	Ma.-%	-	7,1	8,1
HCl-unlösliche Asche	ES005 A/f		VDLUFA III 8.2								Ma.-% OS	1,8	-	-
Fluor, gesamt	ES005 A/f	WV	VDLUFA III, 17.3.2: 2006	150							mg/kg 88% TS	< 10	-	-

Polychlorierte Dibenzodioxine/-furane (17 PCDD/F) mittels GC-HRMS

WHO(2005)-PCDD/F+PCB TEQ inkl. BG	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009	1,25						0,17	ng/kg 88% TS	0,17	-	-
2,3,7,8-TetraCDD	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,03	ng/kg 88% TS	< 0,03	-	-
1,2,3,7,8-PentaCDD	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,03	ng/kg 88% TS	< 0,03	-	-
1,2,3,4,7,8-HexaCDD	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
1,2,3,6,7,8-HexaCDD	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
1,2,3,7,8,9-HexaCDD	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,13	ng/kg 88% TS	0,18	-	-

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Ge-brauchs-material	EBC-Rohstoff	Probennummer		122166829		
										BG	Einheit	anl	wf	
OctaCDD	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,44	ng/kg 88% TS	0,73	-	-
2,3,7,8-TetraCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
1,2,3,7,8-PentaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,03	ng/kg 88% TS	< 0,03	-	-
2,3,4,7,8-PentaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,03	ng/kg 88% TS	< 0,03	-	-
1,2,3,4,7,8-HexaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
1,2,3,6,7,8-HexaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
1,2,3,7,8,9-HexaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
2,3,4,6,7,8-HexaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,04	ng/kg 88% TS	< 0,04	-	-
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,22	ng/kg 88% TS	< 0,22	-	-
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,22	ng/kg 88% TS	< 0,22	-	-
OctaCDF	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,44	ng/kg 88% TS	< 0,44	-	-
WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. BG	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009								ng/kg 88% TS	0,00	-	-
WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. BG	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009	0,75						0,11	ng/kg 88% TS	0,11	-	-

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Ge-brauchs-material	EBC-Rohstoff	Probennummer		122166829		
										BG	Einheit	anl	wf	
Polychlorierte Biphenyle (12 WHO PCB) mittels GC-HRMS														
PCB 77	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							4,4	ng/kg 88% TS	10	-	-
PCB 81	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,40	ng/kg 88% TS	0,50	-	-
PCB 105	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							15	ng/kg 88% TS	36	-	-
PCB 114	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							4,0	ng/kg 88% TS	< 4,0	-	-
PCB 118	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							44	ng/kg 88% TS	89	-	-
PCB 123	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							4,0	ng/kg 88% TS	< 4,0	-	-
PCB 126	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,40	ng/kg 88% TS	< 0,40	-	-
PCB 156	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							4,0	ng/kg 88% TS	18	-	-
PCB 157	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							4,0	ng/kg 88% TS	4,0	-	-
PCB 167	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							4,0	ng/kg 88% TS	6,0	-	-
PCB 169	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,40	ng/kg 88% TS	< 0,40	-	-
PCB 189	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							4,0	ng/kg 88% TS	< 4,0	-	-
WHO(2005)-PCB TEQ inkl. BG	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009							0,06	ng/kg 88% TS	0,06	-	-
WHO(2005)-PCB TEQ exkl. BG	SCT6/f	A04	Verordnung (EG) Nr. 152/2009								ng/kg 88% TS	0,01	-	-

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Ge- brauchs- material	EBC-Rohstoff	Probennummer		anl	wf	
										BG	Einheit			122166829
Polychlorierte Biphenyle (7 PCB) mittels GC-HRMS														
Summe 6 ndI-PCB exkl. BG	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05								µg/kg 88% TS	1,2	-	-
Summe 6 ndI-PCB (inkl. BG)	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05	10						1,1	µg/kg 88% TS	1,6	-	-
PCB 28	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05							0,18	µg/kg 88% TS	0,36	-	-
PCB 52	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05							0,18	µg/kg 88% TS	0,43	-	-
PCB 101	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05							0,18	µg/kg 88% TS	0,20	-	-
PCB 138	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05							0,18	µg/kg 88% TS	< 0,18	-	-
PCB 153	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05							0,18	µg/kg 88% TS	0,20	-	-
PCB 180	SCT6/f	A04	DIN EN 16215: 2020-05							0,18	µg/kg 88% TS	< 0,18	-	-

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Gebräuchsmaterial	EBC-Rohstoff	Probennummer		122166829		
										BG	Einheit	anl	wf	

Bestimmung aus dem Mikrowellendruckaufschluss nach DIN 22022-1: 2014-07

Arsen (As)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01		13	13	13	13		0,8	mg/kg	-	-	< 0,8
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01		45	120	120	120		2	mg/kg	-	-	< 2
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01		0,7	1,5	1,5	1,5		0,2	mg/kg	-	-	< 0,2
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	70	70	100	100	100		1	mg/kg	-	-	25
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	25	25	50	50	50		1	mg/kg	-	-	5
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN 22022-4: 2001-02		0,4	1	1	1		0,07	mg/kg	-	-	< 0,07
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	200	200	400	400	400		1	mg/kg	-	-	19
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	70	70	90	90	90		1	mg/kg	-	-	5
Bor (B)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01							1	mg/kg	-	-	27
Mangan (Mn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01							1	mg/kg	-	-	813
Silber (Ag)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01							5	mg/kg	-	-	< 5

Bestimmung aus dem Druckaufschluss nach DIN EN 13805: 2014-12

Arsen (As)	ES005 A/f	WV	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	2							mg/kg 88% TS	0,18	-	-
Blei (Pb)	ES005 A/f	WV	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	10							mg/kg 88% TS	0,45	-	-
Cadmium (Cd)	ES005 A/f	WV	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,8							mg/kg 88% TS	0,0039	-	-
Quecksilber (Hg)	ES005 A/f	WV	DIN EN 15763:2010-04	0,1							mg/kg 88% TS	0,0050	-	-

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Ge-brauchs-material	EBC-Rohstoff	Probennummer		122166829		
										BG	Einheit	anl	wf	
Elemente a. d. Borataufschluss d. Asche 550°C nach DIN 51729-11: 1998-11 (AS)														
Calcium als CaO	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	32,2
Eisen als Fe2O3	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	0,5
Kalium als K2O	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	9,7
Magnesium als MgO	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	4,4
Natrium als Na2O	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	0,4
Phosphor als P2O5	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	0,2
Schwefel als SO3	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	0,6
Silicium als SiO2	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	Ma.-%	-	-	20,3
Makronährstoffe														
Stickstoff, gesamt	FR	F5	DIN 51732: 2014-07							0,5	g/kg	-	5,9	6,7
Makronährstoffe-LiBO2/Li2B4O7/LiBr-Schmelze d. A550°C [DIN 51729-11:1998-11](OS)														
Phosphor als P2O5	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	0,1
Kalium als K2O	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	7,8
Calcium als CaO	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	26,0
Magnesium als MgO	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	3,5
Natrium als Na2O	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	0,3
Schwefel als SO3	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	0,5
Elemente a. d. Borataufschluss d. Asche 550°C nach DIN 51729-11: 1998-11 (OS)														
Eisen (Fe)	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	0,3
Silicium (Si)	FR	F5	DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09							0,1	g/kg	-	-	7,6

Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	Vergleichswerte						Probenbezeichnung		sp-de-54-1-3-1		
				EBC-Futter	EBC-AgroBio	EBC-Agro	EBC-Urban	EBC-Ge-brauchs-material	EBC-Rohstoff	Probennummer		122166829		
										BG	Einheit	anl	wf	
Organ. Schadstoffe a. d. Toluolextrakt n. DIN EN 16181:2019-08(Extrakt.-verf. 2)														
Naphthalin	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	1,3
Acenaphthylen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Acenaphthen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Fluoren	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Phenanthren	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	0,2
Anthracen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Fluoranthen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	0,1
Pyren	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	0,1
Benzo[a]anthracen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Chrysen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Benzo[b]fluoranthen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Benzo[k]fluoranthen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Benzo[a]pyren	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Benzo[ghi]perylen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08							0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Summe 8 EFSA-PAK exkl. BG	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08	1	1	1	1	1	4		mg/kg	-	-	(n. b.) ¹⁾
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08		4 ²⁾	6 ²⁾					mg/kg	-	-	1,7
Benzo(e)pyren	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Benzo[j]fluoranthen	FR	F5	DIN EN 16181:2019-08	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	0,1	mg/kg	-	-	< 0,1
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz														
Trockenmasse	ES005 A/f	WV	VDLUFA manual III: 2014-09								Ma.-% OS	89,9	-	-

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

anl - Anlieferungszustand

wf - wasserfreier Zustand

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen

¹⁾ nicht berechenbar

nicht bestimmbar -

Diese Methoden gelten für Futtermittel herkömmlicher Art.

Für die Matrix Pflanzenkohle sind diese Methoden nicht validiert und können zu unplausiblen Ergebnissen führen. "Die Angabe der Rohprotein-, Rohfaser- und Rohfettgehalte sind vorgeschriebene Standardwerte der Futtermittelverordnung. Rohprotein, Rohfaser und Rohfett werden im Verlauf der vollständigen Pyrolyse komplett zersetzt und sind folglich in Pflanzenkohle nicht mehr vorhanden. Eine Pflanzenkohle gilt als vollständig pyrolysiert, sofern das H/Corg < 0.7 ist, was die Grundvoraussetzung für jede EBC Zertifizierung ist. Damit erübrigt sich die Analyse von Rohprotein, Rohfaser und Rohfett und ihre Gehalte werden per Definition mit 0 g kg⁻¹ angegeben." [1]

[1] - EBC (2012-2022) 'European Biochar Certificate – Richtlinien für die Zertifizierung von Pflanzenkohle', Ithaka Institute, Arbaz, Switzerland. <http://www.european-biochar.org> Version 10.1G vom 10. Januar 2022

Die mit ES005A gekennzeichneten Parameter wurden von der SGS Analytics Germany GmbH (Jena) (Orlaweg 2, Jena) analysiert. Die Bestimmung der mit WV gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14004-10-00 akkreditiert.

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Die mit SCT6 gekennzeichneten Parameter wurden von der Zentrum für Dioxinanalytik (ZfD) GmbH (Berneckerstraße 17-21, Bayreuth) analysiert. Die Bestimmung der mit A04 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-19418-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Richtlinie für die nachhaltige Produktion von Pflanzenkohle - EBC, Version 10.1G – Stand 10.01.2022.

Ho,V / Hu,p: Brenn. bzw. Heizwert bei konstantem Volumen / Druck

AS: bezogen auf die Asche

OS: bezogen auf die Originalsubstanz

- 2) Die sehr niedrigen PAK-Grenzwerte erlauben nur eine analytische Genauigkeit von 50% für den Grenzwert: "Summe 16 EPA-PAK" von 4 mg/kg und von 40% für den Grenzwert von 6 mg/kg, was eine Genauigkeit von ± 2 mg/kg (wf) bzw. $\pm 2,4$ mg/kg (wf) bedeutet.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prüfbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Produkteliste

Stand vom 03.01.2022

**AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des
Neckar-Odenwald-Kreises mbH**
Sansenhecken 1
74722 Buchen
DE

Betriebsnummer: **70411**

Diese Produkteliste ist nur gültig zusammen mit einem gültigen, von EASY-CERT heruntergeladenen Zertifikat. Produkte, die nach der Ausstellung dieser Produkteliste neu angemeldet werden, sind hier nicht aufgeführt. Sie werden im Anschluss an die Zertifizierung auf www.EASY-CERT.com/CH/70411 publiziert.

Produkte

<i>Produkte</i>	<i>Tätigkeiten</i>	<i>Standards</i>	<i>Zertifizierungs- status</i>	<i>Zertifizierung gültig bis</i>
Pflanzkohle ID Nr. " ba-de-54-1-2"- EBC Futter - Produktionszeitraum: 06.11.21 - 05.11.22	Handel Lagerung Erzeugung	European Biochar Certificate	Anerkannt	31.12.2022